

Terciados

Tableros contra chapados y laminados, elaborados con múltiples capas de madera rebobinada y foliada proveniente de especies seleccionadas unidas bajo presión y temperatura con adhesivos uréicos y fenólicos.

Producto

Espesor (mm)
Densidad

Especie

Dimensiones

Venestas

3.2

4.0

5.0

[510~680 Kg/m3]

Blanca

Rústica

Roble

Gabún

Copaibo

2.44 x 1.22

2.20 x 1.22

2.20 x 0.92

2.20 x 0.82

2.20 x 0.72

Multilaminados

- 6.0
- 8.0
- 9.0
- 10.0
- 12.0
- 15.0
- 18.0
- 21.0

[510~680 Kg/m3]

- Blanca
- Blanca
- Blanca
- Blanca
- Blanca
- Blanca
- Blanca

- 2.44 x 1.22
- 2.44 x 1.22
- 2.44 x 1.22
- 2.44 x 1.22
- 2.44 x 1.22

2.44 x 1.22

2.44 x 1.22

Propiedades

- Gran tolerancia a la acción corrosiva del clima.
- Alta resistencia a las rajaduras y firme retención de clavos y tornillos.
- Superficies aptas para ser pintadas o revestidas.
- Uniones de gran resistencia y durabilidad excelentes propiedades físico / mecánicas.
- Alta resistencia a la flexión y gran estabilidad dimensional.

Usos

- En instalaciones de interiores: Revestimiento de muros y cielos rasos, clósets, puertas, tabiquerías y otros.
- Para estructuras en mueblería y carpintería.
- Los terciados enchapados sobre pedido son utilizados como decorativos de gran belleza y finas terminaciones.